

Product Data Sheet

ماستیک الاستومری 44 - 95

معرفی محصول :

ماستیک 44 - 95 ماده ای تک جزئی بر پایه رزین پلی یورتان ، امولسیفایر و پرکننده های معدنی است . این ماستیک در محیط های شیمیایی ، شرایط جوی و مواد معدنی دارای مقاومت بسیار عالی بوده و از قدرت چسبندگی خوبی برخوردار است .

موارد مصرف :

- آبندی درزهای ورقهای استیل ، آلومینیوم و گالوانیزه
- آبندی درزهای درب و پنجره های فلزی ، چوبی و UPVC
- درزبندی ورق های فلزی که در معرض آلودگی های نفتی و شیمیایی قرار دارند
- آبندی درزها و ترک های سردخانه ، کابین ، کانکس

مزایا :

- مقاوم در برابر مواد نفتی ، اسیدهای رقیق و گازهای شیمیایی
- مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی و اشعه UV خورشید ، مقاوم در برابر قارچها و باکتری ها
- قابلیت انعطاف پذیری و چسبندگی عالی به سطوح مختلف
- امکان استفاده در سطوح مختلف افقی ، شیب دار و عمودی
- بهداشتی ، بی بو ، فاقد خطرات شیمیایی و دوستدار محیط زیست

استاندارد : این محصول بر اساس استاندارد **ASTM-D2939** قابل ارائه و ارزیابی است .
 بسته بندی : این محصول در گالن های ۲۰ کیلوگرمی و در کارتریج **310 ml** عرضه می گردد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

Form	Paste
Color	Grey
Density	1.3 Kg/liter
Application temperature	range : +5°C to +45°C
Cure rate at 23°C , 50%RH	24 hours : 1.4 mm 72 hours : 3.2 mm
Service temperature	range : -40°C to +80°C
Resistance of compression at 23 °C / 20 % RH	500 N
Tack	Excellent
Elongation at break	310 %
PH Value	Not applicable
Flash Point	Not applicable
Chemical resistance	Excellent to dilute acids & alkalis
UV resistance	Excellent
Loss of weight	< 0.5 %

Application Guide

ماستیک الاستومری 44 - 95

طریقه کاربرد :

- سطح زیرکار باید کاملاً خشک ، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد چربی و نفتی بوده و هرگونه مواد اضافه یا خارجی چسبیده به سطح یا قطعات سست آن جدا شود .
- جهت شستشوی مواد چربی و قطعات سست چسبیده به سطح می توان از یک واترجت با فشار آب متناسب و جهت از بین بردن گرد و غبار می توان از یک کمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود .
- ماستیک 44 - 95 به وسیله کاردک و یا بصورت تزریق در درون درزها و ترک ها اعمال می گردد .
- نوک کارتیریج 310 ml را با کاتر برش داده و کارتیریج را داخل گان قرار دهید ، در حین تزریق ماستیک به درون درزها می توان از مایع ظرفشویی جهت صاف نمودن سطح ماستیک استفاده کرد .

میزان مصرف :

مقدار مصرف	عرض و عمق ژوئن	متر طول ژوئن
260 gr	20 mm x 10 mm	1
130 gr	10 mm x 10 mm	1
65 gr	5 mm x 10 mm	1

شرایط نگهداری :

- در دمای ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد ، بدور از یخ زدگی ، در بسته بندی اولیه و بدور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود .
- مدت زمان نگهداری ۶ ماه پس از تاریخ تولید است .
- پس از هر بار مصرف باقی مانده محصول در بسته بندی اولیه و بدور از تماس با رطوبت هوا نگهداری شود .

بهداشت و ایمنی :

- این محصول در ردیف محصولات خطرناک طبقه بندی نمی شود .
- در هنگام مصرف از دستکش ، ماسک و ابزار کار مناسب استفاده گردد .
- در صورت تماس با پوست و چشم ، موضع را با آب سرد و صابون شستشو دهید .
- در صوت بلعیده شدن فوراً " به پزشک مراجعه شود .