



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۸/۲/۲۰  
شماره: ۲۰۹۲۷/۵۶۵۶  
پیوست: ندارد

جناب آقای افشین رسولی  
مدیر عامل محترم شرکت آریان عمران گستر

موضوع: نتایج آزمایش ها

با سلام

احتراما، عطف به نامه شماره ۸۸-۳۶۱ مورخ ۸۸/۲/۲۰ نتایج آزمایشهای درخواستی روی نمونه ارسالی تحت عنوان ماستیک MC400 به شرح زیر ایفاد می گردد.

No.	TEST	TEST METHOD	RESULT
1	Tensile Strength, kgf/cm <sup>2</sup>	ASTM – D412	1.71
2	Elongation at Break, %	ASTM –D412	1500
3	Bond to Concrete	ASTM – D5329	Passed
4	Flow @ 80°C, mm	ASTM – D5329	No Flow
5	Low Temperature Flexibility @ -15°C	SSPC – Paint 12	Passed

خاطرنشان می گردد چون نمونه گیری توسط پژوهشگاه صنعت نفت صورت نگرفته است، نتایج منحصراً مربوط به نمونه ارسالی بوده و قابل تعمیم به کل محصول یا محصولات نمی باشد. ضمناً تا دو ماه پس از دریافت پاسخ هرگونه اعتراضی قابل بررسی است.

با احترام

ساسان صدرایی  
معاون فن آوری و امور بین الملل