



Research Institute of
Petroleum Industry
(RIPI)

DATE : ۸۵/۱۲/۵ تاریخ

No. ۲۰۴۵۵/۵۶۵۴ شماره

ENC : پیوست ندارد



بسمه تعالی

جناب آقای رسولی

مدیر عامل محترم شرکت آریان عمران گستر

موضوع : نتایج آزمایش ها

با سلام

RWTUV



احتراما ، عطف به نامه شماره ۸۵۴۱ مورخ ۸۵/۱۱/۲۱ نتایج آزمایشهای انجام شده روی ارنده گواهی نامه : ISO 9001:2000

نمونه ارسالی تحت عنوان روکش محافظتی بیتوبلاست به شرح زیر ایفاد می گردد. آزمایشها بر اساس استاندارد ASTM - D2939 انجام گرفته اند.

No.	TEST	RESULT
1	Residue by Evaporation , wt%	45.3
2	Ash Content of Residue , wt%	9.6
3	Volatiles , wt%	54.7
4	Drying Time , Firm Set , h	5.5
5	Resistance to Heat	No blistering , sagging , or slipping
6	Resistance to Kerosine	No loss of adhesion or penetration . No softening of the film
7	Resistance to Water	No blistering or reemulsification
8	Slouibility of Residue in CS ₂ , wt%	27.6
9	Resistnce to Volatilization , residue weight loss , wt%	22.1

خاطر نشان می گردد چون نمونه گیری توسط پژوهشگاه صنعت نفت صورت نگرفته است ، نتایج منحصرأ مربوط به نمونه ارسالی بوده و قابل تعمیم به کل محصول یا محصولات نمی باشد. ضمناً تا دو ماه پس از دریافت پاسخ هرگونه اعتراضی قابل بررسی است.

من ...التوفیق

عباسعلی قدیریان
معاون بازرگانی

تهران - شهرری - جاده قدیم قم
سه راه خیرآباد - بلوار پژوهشگاه
پژوهشگاه صنعت نفت
صندوق پستی : ۴۱۶۳ - ۱۸۷۴۵
تلفن : ۵۱ - ۰۲۱ - ۵۵۹۰۱۰۲۱
فاکس : ۶۶۱۵۳۳۹۷

Pazhouheshgah Blvd. khairabad
Qom Road, Tehran - Iran
P. O. Box NO : 18745-4163
TEL: (021) 55901021-51
FAX: (021) 66153397

http : //www.ripi.ir 12013302.85
dabir@ripi.ir